



7815 EH - 3M TT5 MW PET 50-310E-90WG

Material para Etiquetas de Poliéster para Impresión por Transferencia Térmica

Actualizado	:	Mayo 2006
Anula	:	Agosto 2005

Construcción

No válido a efectos de especificación
(Los espesores son valores nominales)

Soporte	Poliéster Blanco Mate de 55 micras
Adhesivo	Acrílico #310 E de 20 micras
Protector	Papel Glassine densificado blanco, 77 micras, 90 g/m ²
Plazo de vida	24 meses a partir de la fecha de fabricación si el producto se conserva a 22°C y 50% de humedad relativa.

Características

- El tratamiento mate TT5 proporciona una superficie lo suficientemente lisa como para permitir la impresión por transferencia térmica con temperaturas de cabezal reducidas. Los ribbons de resina se recomiendan para conseguir una alta durabilidad de los marcajes. El tratamiento mate ofrece una excelente resistencia a la abrasión, a los productos químicos, a la humedad y a amplias variaciones de temperatura. El tratamiento mate también proporciona un excelente anclaje de las tintas por métodos tradicionales de impresión por prensa.
- El adhesivo #310 E es un adhesivo rígido que no exuda y muestra altos valores de adhesión sobre una amplia gama de superficies, incluyendo los plásticos de alta energía superficial (HSE) y los metales. Tiene una alta resistencia a los productos químicos y los rayos ultravioletas.
- El protector de papel glassine densificado de 90 g/m² permite troquelar fácilmente el material.
- El material 3M 7815EH está homologado UL (Fichero MH18072). Consultar los listados UL para más información.

Ideas de aplicaciones:

- Placas de características y etiquetas de código de barras
- Identificación y etiquetado de activos fijos
- Etiquetas de advertencia, instrucciones y servicio en artículos duraderos
- Placas identificativas para artículos duraderos

Fecha : Mayo 2006
 7815EH - 3M TT5 MW PET 50-310E-90WG
 Poliéster imprimible por transferencia térmica

Propiedades físicas

No válidas a efectos de especificación

Adhesión	Pelaje a 90°, método FTM 2	
	Inicial (20 minutos a 23°C)	Final (72 horas a la temperatura máxima definida por UL)
	N/cm	N/cm
Aluminio	3,1	6,4
Acero Inoxidable	4,7	6,8
Plásticos fenólicos	3,1	4,7
ABS	3,4	3,2
Policarbonato	2,5	3,1
Poliestireno	3,7	4,5
Polipropileno	0,5	1,8
Poliétileno alta densidad	1,8	3,2
Poliétileno baja densidad	0,9	1,3
Pintura en polvo	3,7	6,4

Superficie	72 horas a - 40°C
	Pelaje a 90°
	N/cm
Aluminio	2,8
Acero inoxidable	5,9
Plásticos fenólicos	4,0
ABS	4,6
Policarbonato	3,3
Poliestireno	4,5
Polipropileno	1,1
Poliétileno alta densidad	2,0
Poliétileno baja densidad	1,3
Pintura en polvo	3,3

Fecha : Mayo 2006
 7815EH - 3M TT5 MW PET 50-310E-90WG
 Poliéster imprimible por transferencia térmica

Propiedades físicas

No válidas a efectos de especificación

Adhesión	Pelaje a 180°, método FTM 1	
	Inicial (20 minutos a 23°C)	Final (72 horas a la temperatura máxima definida por UL)
	N/cm	N/cm
Aluminio	4,2	6,7
Acero Inoxidable	4,5	8,7
Plásticos fenólicos	4,8	8,7
ABS	5,2	6,0
Policarbonato	5,1	4,2
Poliestireno	4,8	4,8
Polipropileno	0,4	3,1
Poliétileno alta densidad	0,4	3,0
Poliétileno baja densidad	0,4	0,8

Superficie	72 horas a - 40°C
	Pelaje a 180° (FTM1)
	N/cm
Aluminio	4,7
Acero inoxidable	7,0
Plásticos fenólicos	5,0
ABS	4,9
Policarbonato	5,8
Poliestireno	4,8
Polipropileno	0,6
Poliétileno alta densidad	0,4
Poliétileno baja densidad	0,4

Retirada del protector	FTM 3 Retirada del protector a 180°		
	Velocidad de retirada	Fuerza en N/cm	Fuerza en g/50mm anchura
	2,3 m / min	0,025	13

Fecha : Mayo 2006
 7815EH - 3M TT5 MW PET 50-310E-90WG
 Poliéster imprimible por transferencia térmica

Resistencia a agentes químicos	Las propiedades descritas a continuación se refieren a pruebas de inmersión de 4 horas a 22°C (excepto si se indica otra condición). Las probetas de material se aplican sobre acero inoxidable durante un periodo de 24 horas antes de la inmersión y se mide la adhesión una hora después de la inmersión, con un ángulo de 90° (método FTM 2) y 305 mm/min.		
	Adhesión al acero	Aspecto	Penetración lateral
Productos Químicos	N/cm	Visual	Milímetros
Alcohol isopropílico	5,4	No cambia	1
Detergente (1% Alconox®*)	5,5	No cambia	1
Aceite de motor (10W30) a 250°F (121°C)	5,7	No cambia	1
Agua durante 48 horas	5,7	No cambia	0
Solución pH 4	5,8	No cambia	0
Solución pH10	5,8	No cambia	0
Tolueno	3,1	Tratamiento dañado	5,0
Acetona	3,0	Tratamiento dañado	6,0
Líquido de frenos	5,3	Ligeramente dañado	1
Gasolina Super	3,8	No cambia	5,0
Gasoil	4,6	No cambia	0
Nafta	3,2	No cambia	3,0
Líquido hidráulico	5,6	No cambia	0

Resistencia a Temperatura	149°C durante 24 horas	Ningún cambio visual significativo 0,7% contracción longitudinal 0,9% contracción transversal
	-40°C durante 3 días	Ningún cambio visual significativo
Resistencia a la Humedad	24 horas a 38°C y 100% de humedad relativa	Ningún cambio visual ni en el nivel de adhesión

Fecha : Mayo 2006
 7815EH - 3M TT5 MW PET 50-310E-90WG
 Poliéster imprimible por transferencia térmica

Homologaciones

Impresión por transferencia térmica :

Homologado UL y cUL con los ribbons siguientes:

Armor: AXR 7+; AXR 8; AXR 600
 Ricoh™: B110C; B110CX; B110CR; B120EC
 Sony™: TR 4070; TR5070; TR4570, TR6070, TR6075
 Astromed RY
 Kurz K501
 Zebra: 4800, 5095, 5100

Procesos de conversión

Impresión :

El soporte está tratado para recibir las tintas por transferencia térmica. También se puede imprimir por todos los procesos rotativos tradicionales: flexografía, estampación en caliente, tipografía y por serigrafía.

Troquelado :

Se recomienda usar troqueles rotativos. No se recomienda apilar las etiquetas en hojas o doblarlas en forma de acordeón. Es preciso evaluar con precaución la realización de etiquetas de pequeño tamaño. Las tensiones de máquina deberán ser mínimas para evitar la exudación del adhesivo.

Conservación :

Las etiquetas acabadas se deben almacenar en bolsas de plástico.

Consideraciones especiales

Para conseguir el mayor nivel de adhesión, la superficie deberá estar limpia y seca. Los disolventes más utilizados para limpiar las superficies son el heptano y el alcohol isopropílico.

Importante : Consúltense las recomendaciones de uso establecidas por el fabricante del disolvente antes de usarlo.

Las mejores prestaciones iniciales de adhesión se consiguen cuando la superficie está a temperatura ambiente o superior. Las bajas temperaturas, inferiores a 10°C, pueden dar rigidez al adhesivo que no desarrollará una superficie de contacto máxima con el sustrato. Se puede conseguir un mayor nivel de adhesión inicial aplicando más presión sobre el adhesivo.

3M es una marca registrada de 3M

Los valores presentes en esta hoja de datos son valores medios determinados por métodos de ensayo estándar y no son válidos a efectos de especificación. Nuestras recomendaciones para el uso de estos productos se basan en pruebas que consideramos fiables pero invitamos al usuario a realizar sus propias pruebas para confirmar la adecuación de estos materiales para el uso final. 3M no acepta ninguna responsabilidad directa o consecuencia de pérdidas o daños causados por estas recomendaciones.



Sistemas de Identificación
 3M España, S.A.
 Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
 28027 Madrid
 Tel.: 91 3216000
 Identifi.es@3m.com

© 3M España, S.A. 2006