



7868EH- 3M TT2 GW PET 50-350E/30-90WG

Material de Poliéster Blanco Brillo para Impresión por Transferencia Térmica

Actualizado	:	Junio 2006
Anula	:	Marzo 2006

Propiedades físicas

No válidas a efectos de especificación (Espesores en valores nominales)

Frontal	Poliéster Blanco Brillo de 50 micras
Adhesivo	Acrílico #350 E de 30 micras
Protector	Papel Glassine Blanco, 77 micras, 90 g/m ²
Caducidad	24 meses a partir de la fecha de fabricación si el producto se conserva a 22°C y un 50% de humedad relativa.

Características:

- El frontal está tratado para permitir la impresión por transferencia térmica. Se recomienda utilizar ribbons de resina para conseguir una alta durabilidad de la impresión. El tratamiento proporciona un excelente anclaje de las tintas por métodos tradicionales de impresión.
- El adhesivo 350E de 3M es un adhesivo de etiquetado universal que muestra una excelente adhesión, incluso en sustratos de baja energía superficial y superficies sucias de aceite y/o grasa, así como óptima resistencia a los productos químicos y a la temperatura.
- El protector de papel glassine densificado de 90 g/m² permite troquelar fácilmente el material.
- El material 3M™ 7868EH tiene la homologación UL y cUL (Fichero MH18072). Consultar los listados UL y CSA para más información.

Ideas de aplicación:

- Etiquetas de códigos de barras y placas de características
- Placas identificativas y etiquetado de activos sometidos a entornos agresivos
- Etiquetas de aviso, instrucciones y servicio de artículos duraderos
- Placas identificativas para artículos duraderos y equipos electrónicos y deportivos
- Identificación piezas de automoción

Propiedades físicas
 No válidas a efectos de
 especificación

Adhesión	Adhesión, pelaje 90°, método FTM 2			
	Inicial (20 minutos reposo a 23°C)		Final (72 horas reposo a 23°C)	
	N/10mm	Onz/Pulg	N/10mm	Onz/Pulg
Aluminio	4,5	40	6,1	55
Acero inoxidable	4,8	44	7,2	65
Disolventes fenólicos	4,4	40	5,5	50
ABS	4,5	40	5,8	52
Policarbonato	4,6	42	5,3	48
Poliestireno	4,5	40	4,9	44
Polipropileno	3,5	32	4,8	43
Polietileno alta densidad	2,7	24	3,3	30
Polietileno baja densidad	3,5	32	3,8	34
Pinturas en polvo	4,1	37	6,0	54

Superficie	72 horas a - 40°C	
	Pelaje a 90°	
	N/10mm	Onz/Pulg
Aluminio	4,1	37
Acero inoxidable	5,2	47
Disolventes fenólicos	4,4	40
ABS	4,9	44
Policarbonato	4,8	43
Poliestireno	4,9	44
Polipropileno	4,2	38
Polietileno alta densidad	2,6	23
Polietileno baja densidad	3,3	30
Pinturas en polvo	5,0	45

Propiedades físicas (cont.)

Resistencia a la temperatura	149°C durante 24 horas:	sin cambios visuales significativos Contracción longitudinal 0,7% Contracción transversal 0,9%
	-40°C durante 72 horas:	sin cambios visuales significativos
Resistencia a la humedad	24 horas a 38°C y un 100% de humedad relativa	sin cambios visuales significativos ni en el nivel de adhesión

Resistencia a agentes químicos	Las propiedades descritas a continuación se refieren a pruebas de inmersión de 4 horas a 22°C (excepto si se indica otra condición). Las muestras de material se aplican sobre planchas de acero inoxidable durante un periodo de 24 horas antes de la inmersión y se mide la adhesión a pelaje una hora después de la retirada de la inmersión, con un ángulo de 180° (ASTM D3330) a 305 mm/min.			
Resistencia química	Adhesión a acero inoxidable		Aspecto	Penetración lateral
Disolvente	N/10mm	Onz/Pulg	Visual	Milímetros
Alcohol isopropílico	5,3	48	Sin cambios	3
Detergente (1% Alconox®*)	3,9	35	Sin cambios	3
Aceite de motor (10W30) a 250°F (121°C)	4,0	37	Sin cambios	1
Agua durante 48 horas	4,8	44	Sin cambios	0
pH 4 (ácido)	5,1	46	Sin cambios	1
pH10 (álcali)	4,6	42	Sin cambios	0
Solución de limpieza 409™	4,4	40	Sin cambios	1
Tolueno	3,4	31	Sin cambios	4
Acetona	3,5	32	Sin cambios	4
Líquido de frenos	4,0	37	Sin cambios	2
Gasolina	4,8	44	Sin cambios	0
Combustible diesel	4,3	38	Sin cambios	0
Alcoholes minerales	4,7	42	Sin cambios	0
Líquido hidráulico	4,3	38	Sin cambios	0

Homologaciones

Impresión por transferencia térmica:

Homologaciones UL y cUL con los ribbons de transferencia térmica siguientes:

Armor: AXR-8; AXR-7+, AXR 600

Ricoh™: B110CR, B120EC

Sony™: TR 4570, TR6070, TR6075

Zebra: 4800, 5095, 5100

Dai Nipón: R510 negro, R510 rojo (para uso en interiores) R510 verde, R510 azul

También homologado UL con los siguientes ribbons:

Ricoh: B110CX

Astromed: RY,R5

Kurz: K501

Sony: TR5070

Procesos de conversión

Impresión:

El frontal está tratado para recibir tintas por transferencia térmica. También se puede imprimir por todos los procesos rotativos tradicionales (flexografía, estampación en caliente, tipografía, serigrafía).

Troquelado:

Se recomienda el empleo de troqueles rotativos. No se recomienda doblar las etiquetas en forma de acordeón. Es preciso evaluar con precaución la realización de etiquetas de pequeño tamaño. Las tensiones de máquina deberán ser mínimas para evitar la exudación del adhesivo.

Conservación:

Se recomienda conservar las etiquetas acabadas en bolsas de plástico.

Consideraciones especiales

Para conseguir el mayor nivel de adhesión, la superficie deberá estar limpia y seca. Los disolventes más utilizados para limpiar las superficies son el heptano y el alcohol isopropílico.

NOTA: Consulte las recomendaciones de uso del fabricante del disolvente antes de utilizarlo.

Las mejores prestaciones iniciales de adhesión se consiguen cuando la superficie está a temperatura ambiente o superior. Las bajas temperaturas, inferiores a 5°C pueden dar rigidez al adhesivo que no desarrollará una superficie de contacto máxima con el sustrato. Se puede conseguir un mayor nivel de adhesión inicial aplicando más presión sobre el adhesivo.

3M es una marca registrada de 3M

Los valores presentes en esta hoja de datos son valores medios determinados por métodos de ensayo estándar y no son válidos a efectos de especificación. Nuestras recomendaciones para el uso de estos productos se basan en pruebas que consideramos fiables pero invitamos al usuario a realizar sus propias pruebas para confirmar la adecuación de estos materiales para el uso final. 3M no acepta ninguna responsabilidad directa o consecuencia de pérdidas o daños causados por estas recomendaciones.



Sistemas de Identificación
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel.: 91 3216000
Identifi.es@3m.com

© 3M España, S.A. 2006